

Ljungdahl Bitumseal

Ljungdahl Bitumseal er en holdbar, professionel, bitumholdig klæbe- og forseglingsmasse. Produktet er baseret på bitumen og SBS-elastomerer.

Anvendelse

- Til tagbeklædning og isolering.
- Til tegl, shingles m.m.
- Reparation af revner, sprækker og dampbuler i tagpap.
- Til nødreparationer og lækager i tagpap, selv i regnvejr.
- Til tagbeklædning på betondæk, staldæk, zink, træ og aluminium.

Begrænsninger

- Kan ikke overmales.
- Mineralsk olie svækker produktet.
- Eventuel isolering skal være kompatibel med opløsningsmidler.
- Bør ikke anvendes på isolering af polystyren.

Påføring, for- og efterbehandling

Underlaget skal være rent, støv- og fedtfri.

I almindelighed hæfter Ljungdahl Bitumseal perfekt uden brug af primer på de fleste overflader. For at sikre god vedhæftning til våde overflader, skal fugedysen hvile på overfladen, når produktet trykkes ud, således at vandet kan blive skubbet væk.

Er du i tvivl, bør der udføres en vedhæftningsprøve inden en større opgave påbegyndes.

Kan påføres i temperaturer mellem + 8 °C og + 30 °C.



Egenskaber

- Let at påføre.
- Glimrende vedhæftning til de fleste typer overflader.
- Hæfter på fugtige overflader og under vand.
- Kan anvendes i regnvejr.
- Resistent mod mindre belastning umiddelbart efter påføring.
- Resistent mod maksimal belastning efter gennemhærdning.

Farver og pakning

Basis	1-komponent fugemasse baseret på bitumen og SBS
Emballage	12 x 310 ml PE patron.
Farve	Sort.
Lagerholdbarhed	12 måneder efter produktionsdato ved opbevaring mellem + 5 °C og + 25 °C.

Rengøring

- Værktøj rengøres med mineralsk terpentin.
- Hænder rengøres med Ljungdahl Snavs @ og/eller vand og sæbe.

Sikkerhed

Mal-kode: 00-1.

Sikkerhedsdatablad er tilgængeligt hos Ljungdahl A/S.

Tekniske data

Basis		Bitumen og SBS-elastomerer
Anvendelsestemperatur	°C	+8 til +30
Densitet	kg/m ²	ca. 1,30
Hærdning		Variere i forhold til vejret, fugens tykkelse og overfladens porøsitet - fra 12 timer til et par dage under ugunstige forhold.
Overmalbar efter hærdning		Nej
Tørstofindhold	%	ca. 88

Version: 2015-06-24

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.



Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningsløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.

Ljungdahl A/S · Hejrevang 22 · DK-3450 Allerød · Tlf: +45 48 14 00 10 · Fax: +45 48 14 02 34 · Mail: ljungdahl@ljungdahl.dk