

## Ljungdahl Cyano Super Adhesive



Ljungdahl Cyano Super Adhesive er en flydende, hurtighærdende lim baseret på cyanoacrylat, som hærdet ved luftens fugtighed.

### Anvendelse

- Til limning af gummi, o-ringe, glas, metal og plastik.
- Til limning af EPDM, neopren cellegummi og gummiprofiler.

### Begrænsninger

- Anbefales ikke til overflader med PE, PP, PC, PMMA, PTFE, blød plastik, neopren og bitumen.
- Anbefales ikke anvendelser, hvor produktet er konstant under vand.

### Påføring, for- og efterbehandling

Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfri.

Emnerne som skal limes, skal være lige afskåret, så de passer helt sammen.

Påfør limen direkte fra tuben på overfladen af emnet. Pres emnerne hårdt sammen i ca. 5 sek. For optimal vedhæftning påfør kun et tyndt lag lim. Undgå at limen kommer i kontakt med øjne og hud.

Er du i tvivl bør der udføres en vedhæftningsprøve inden en større opgave påbegyndes.

Kan påføres i temperaturer mellem + 15 °C og 30 °C.

### Egenskaber

- Hurtighærdende lim.
- Glimrende vedhæftning til mange forskellige emner.

### Farver og pakning

Basis	Cyanoacrylat.
Emballage	20 g. tube.
Farve	Transparent.
Lagerholdbarhed	12 måneder efter produktionsdato ved opbevaring mellem + 5 °C og 25 °C i uåbnet emballage.

### Sikkerhed

Mal-kode: 5-5.

Sikkerhedsdatablad er tilgængeligt hos Ljungdahl A/S.

## Tekniske data

Basis		Cyanoacrylat
Anvendelsestemperatur	°C	+15 til +30
Viskositet	mPas	120
Densitet	g/ml	1,05
Åbentid	sek.	0-3
Endelig vedhæftning	sek.	3-30
Trækstyrke	N/mm <sup>2</sup>	10

Version: 2017-11-08

### Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.



*Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningsløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.*

Ljungdahl A/S · Hejrevang 22 · DK-3450 Allerød · Tlf: +45 48 14 00 10 · Fax: +45 48 14 02 34 · Mail: [ljungdahl@ljungdahl.dk](mailto:ljungdahl@ljungdahl.dk)