

BUTYRUB**TEKNISK DATABLAD**

1-komponent fugemasse baseret på polybuten.

Basis	Polybuten
Emballage	310ml patron & 600ml pose
Farve	Hvid, grå, brun og sort
Lagerholdbarhed	12mdr. i ubrudt emballage på tørt og køligt lager

TEKNISKE DATA

Densitet	ca 1,70
Konsistens	Stabil masse
Hindedannelsestid	Indenfor 24 timer
Svind	Ingen
Temperaturbestandighed	-20°C indtil +80°C
Max. tilladte bevægelse	7%

Beskrivelse

- Meget anvendelig.
- Danner en elastisk, plan hinde.
- Kan overmales efter 24 timer.
- Misfarver ikke på porøse overflader.
- Universalklæbeevne.

Påføring

- Påføringsområde: Alle fuger med mindre bevægelser (max 7%).
- Påføringsmetode: Spatel, manuel eller tryklufsfugepistol.
- Påføringstemperatur: +1°C indtil +30°C.
- Værktøj rengøres med: Mineralsk terpentin omgående efter brug.

Anvendelsesområder

- Fuger i murværk.
- Fuger mellem murværk & vindues- & dørrammer.
- Montering af glas i drivhuse.
- Fugeforbindelse i spildevandsanlæg.

Sikkerhed

Følg god kemikaliehygiejne.

Kodenr. (1993): 00-1.

Mærkning

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 439 af 3. juni 2002.

Butyrub er anmeldt og tildelt PR.nr: 800869.

ANVENDELSESOVERSIGT/CHECKLISTE

Underlag	Alle almindelige bygningsunderlag
Overfladens tilstand	Tør, ren, fri for støv og fedt
Forbehandling	Smuldrende overflader skal repareres – ingen andre forberedelser

Fugestørrelse

Min. bredde: 5mm

Max. bredde: 20mm

Min. dybde: 5mm

Anbefaling: Fugebredde = fugedybde.

De tekniske data, vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse.