

Ljungdahl Fugeskum

Ljungdahl Fugeskum er et blødt firkantet bagstopningsmateriale med åbne celler, som er baseret på polyester.

Anvendelse

- Til bagstopning af fuger, således at der kun opnås vedhæftning til 2 hæfteflader.

Begrænsninger

- Bør ikke anvendes hvor fugeskummet vil stå i konstant vandpåvirkning. Dette kan evt. imødegås ved at sætte dræn i top og bund af fugen.

Påføring, for- og efterbehandling

Anbring korrekt dimensioneret Ljungdahl Fugeskum i fugen. Skub fugeskummet på plads i fugen med en spartel eller lignende.

Fugeskummet skal dimensioneres 15 - 25 % større end fugens bredde.

Påfør herefter fugemasse.

Egenskaber

- Blødt rektangulært ell. firkantet bagstopningsmateriale.
- Anvendes som bagstop til fugning.
- Særlig velegnet til plastiske fugemasser.

Farver og pakning

Basis	Polyester B 25 FB.
Emballage	Leveres i 100m. bundter á 2 mtr. længde. Lagerføres i dimensionerne: 20x20, 20x30, 25x25, 25x35 og 30x40mm. Andre størrelser kan hjemtages på bestilling.
Farve	Grå.
Lagerholdbarhed	Skal opbevares tørt.

Sikkerhed

Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, mærkning mv.

Tekniske data

Basis		Polyester B 25 FB	
Densitet	kg/m ³	DIN EN ISO 845	25 ± 3
Trækstyrke	kPa	DIN EN ISO	≥ 100
Brudforlængelse	%	DIN EN ISO 1798	≥ 100
Trykbelastning ved 40% tryk	kPa	DIN EN ISO 3386	5.0 ± 1.0
Blivende deformation ved 50% tryk 22 timer - 70°C	%	DIN EN ISO 1856	≤ 20
Tolerance tykkelse			
< 6.0mm ± 2mm			
6.0 - 10.0mm ±			
10.0 - 15.0 ± 0.4mm			

Version: 1999-08-01b

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.



Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningsløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.

Ljungdahl A/S · Hejrevang 22 · Postbox 214 · DK-3450 Allerød · Tlf: +45 48 14 00 10 · Fax: +45 48 14 02 34 · Mail: ljungdahl@ljungdahl.dk