

Ljungdahl Fugebund



Ljungdahl Fugebund er et bagstopningsmateriale med lukkede celler, som er fremstillet af ekstruderet polyethylen.

Anvendelse

- Til udvendig og indvendig bagstopning af elastiske og plastiske fuger.

Påføring, for- og efterbehandling

Ljungdahl Fugebund udtages fra den fleksible åbning i kartonens top. Anbring korrekt dimensioneret Ljungdahl Fugebund i fugen. Skub Ljungdahl Fugebund på plads i fugen med en spartel eller lignende. Påfør herefter fugemasse.

Farver og pakning

Basis	Ekstruderet polyethylen med lukkede celler.
Emballage	Lagerføres i dimensionerne: ø6mm (1500m/kt), ø8mm (900m/kt), ø10mm (600m/kt), ø13mm (375m/kt), ø16mm (250m/kt), ø20mm (150m/kt), ø24mm (100m/kt), ø30mm (60m/kt), ø35mm (180m/kt), ø40mm (120m/kt) og ø50mm (85m/kt). Ligeledes lagerføres str. ø10mm, ø13mm, ø16mm, ø20mm og ø24mm også i kartonner á 50m.
Farve	Grå.
Lagerholdbarhed	Skal opbevares tørt.

Egenskaber

- Nemt at montere.
- Sikrer korrekt fugeprofil og forhindrer 3 punktshæftning.
- Absorberer ikke fugt og vand.
- God modstandsdygtighed overfor kemikalier.


Tekniske data

Basis	Ekstruderet polyethylen med lukkede celler		
Densitet	DIN EN ISO 845	kg/m ³	22
Trækstyrke	ISO 1798	kPa	min. 130
Brud forlængelse	ISO 1798	%	30
Kompressionsmodstand	DIN EN ISO 3386-1	25%	20 kPa
		50%	50 kPa
		70%	120 kPa
Vandabsorption	ISO	vol. %	0,5
Temperaturbestandighed		°C	-40 - +100
Brandklasse	EN 13501-1		Euroclass E

Version: 2018-03-01

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

En tæt forbindelse... 



Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningsløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.

Ljungdahl A/S · Hejrevang 22 · DK-3450 Allerød · Tlf: +45 48 14 00 10 · Fax: +45 48 14 02 34 · Mail: ljungdahl@ljungdahl.dk