

Ljungdahl Syntetisk (fremover Syntomeric+)



Ljungdahl Syntetisk er en plastisk fugemasse. Fugemassen er baseret på olie og hærder ved luftens fugtighed.

Anvendelse

- Fugning omkring døre og vinduer.
- Mellem bygningselementer, hvor der ikke forekommer store mekaniske påvirkninger.
- Særlig velegnet til skjulte fuger ved ventilationskanaler m.m.
- UV- og vejrbestandig

Begrænsninger

- Ikke velegnet til anvendelse hvor produktet er konstant under vand.
- Begrænset resistens over for høj temperatur.

Påføring, for- og efterbehandling

Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfri.

Er du i tvivl, bør der udføres en vedhæftningsprøve inden en større opgave påbegyndes.

Kan overmales med de fleste typer maling efter hindedannelse (ca. 24 timer). Ved overmaling generelt anbefaler vi, at der foretages en prøve.

Kan påføres i temperaturer mellem + 5 °C og + 30 °C.

Egenskaber

- Danner en elastisk hinde på ca. 1 mm.
- Holdbar, forbliver blød og plastisk under hinden.
- Kan overmales med de fleste typer maling.
- Let at bearbejde.
- Glimrende vedhæftning til mange forskellige typer overflader.

Farver og pakning

Basis	1-komponent plastisk fugemasse
Emballage	600 ml pose
Farve	Grå
Lagerholdbarhed	Min. 12 måneder efter produktionsdato ved opbevaring mellem 5 °C og 25 °C i uåbnet emballage

Rengøring

Værktøj rengøres med mineralisk terpentin. Hærdet fugemasse fjernes mekanisk.

Sikkerhed

Mal-kode: 0-1.

Produktet Ikke klassificeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Sikkerhedsdatablad er tilgængeligt hos Ljungdahl A/S.

Tekniske data

Basis	Polybuten		
Anvendelsestemperatur	°C	+5 til +30	
Densitet	kg/l	ca. 1,7	
Skinddannelsestid	min.	v/20°C	24 timer
Overmalbar efter hindedannelse	Ja		
Minimum fugebredde	mm	6	
Maksimal fugebredde	mm	30	
Maksimal fugedybde	mm	20	
Fugebevægelighed	%	±5	
Temperaturbestandighed efter hærkning	°C	ca. -20 til +80	

Version: 2020-06-26

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.



Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningsløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.

Ljungdahl A/S · Hejrevang 22 · DK-3450 Allerød · Tlf: +45 48 14 00 10 · Fax: +45 48 14 02 34 · Mail: ljungdahl@ljungdahl.dk