

Ljungdahl Primer U12



Ljungdahl Primer U12 er en 2-komponent epoxybaseret primer for silikoner og hybridfugemasser til porøse overflader.

Anvendelse

- For at forbedre vedhæftningen af fugemasser og klæbere til porøse overflader.
- Til anvendelser under vand og i jorden på murværk, træ og beton.

Påføring, for- og efterbehandling

Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfri. Afrens overfladen med Cleaner inden primning. Bland komponent B med komponent A i 3 minutter. Fordel primeren med pensel eller rulle i et tyndt og jævnt lag. Lad den primede overflade tørre, inden fugning påbegyndes. Sørg altid for at færdiggøre fugning på den primede overflade tidligst 8 timer og max. 24 timer, efter du har primet. Ved PU-fugemasser fuges dog tidligst efter 24 timer.

Kan påføres i temperaturer mellem + 8 °C og 30 °C.

Begrænsninger

Ikke velegnet til PE, PP, PC, PMMA, PTFE, blød plastik, noeprene og bitumenholdige overflader.

Egenskaber

- Forbedrer vedhæftningen af silikoner og hybridfugemasser til porøse overflader.
- Kan anvendes under vand.

Farver og pakning

Basis	2-komponent primer baseret på epoxy.
Emballage	750ml dåse.
Farve	Klar.
Lagerholdbarhed	24 måneder efter produktionsdato ved opbevaring mellem + 5°C og 25°C i uåbnet emballage.

Rengøring

Værktøj rengøres med Ljungdahl Cleaner. Hænder rengøres med Ljungdahl Snavs @ og/eller vand og sæbe. Hærdet primer kan kun fjernes mekanisk.

Sikkerhed

Mal-kode: 3-5.

Sikkerhedsdatablad er tilgængeligt hos Ljungdahl A/S.

Tekniske data

Basis		Epoxy
Anvendelsestemperatur	°C	+8 til +30
Densitet	g/ml	1,1
Åbentid	@23 °C/50% RH minutter	12

Version: 2017-10-26

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.



Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningsløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.

Ljungdahl A/S · Hejrevang 22 · DK-3450 Allerød · Tlf: +45 48 14 00 10 · Fax: +45 48 14 02 34 · Mail: ljungdahl@ljungdahl.dk