

## RubberCover™ EPDM-membran 1,5 mm

### 1. Beskrivelse

Firestone RubberCover™ EPDM-membranen er en 100 % hærdet etlags-tagmembran fremstillet af syntetisk gummi, ethylenpropylen-diene-terpolymer.

### 2. Forbehandling

Underlaget skal være rent, glat, tørt og fri for skarpe kanter, løse materialer og fremmedlegemer, olie, fedt og andet, der kan beskadige membranen. Alle huller i underlaget, som er større end 5 mm, skal fyldes grundigt med et godkendt fyldningsmateriale.



### 3. Inden klæbning

Lad membranen hvile i ca. 30 minutter (udfoldet), inden den klæbes fast på underlaget. Installer RubberCover EPDM-membranen i overensstemmelse med installationsanvisninger og -detaljer.

### 4. Forbrug

Membranens dimensioner beregnes, således at den dækker underlaget og eventuelle opkanter. Sørg for yderligere materialelængde (150 mm) ved opkanter for at gøre montagen nemmere.

### 5. Data

Firestone RubberCover EPDM er et gummimateriale med følgende egenskaber:

Fysiske egenskaber				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Høj strækbarhed og trækstyrke.</li> <li>• Fremragende modstandsdygtighed over for ultraviolet lys og ozon.</li> <li>• Bevarer sin fleksibilitet ved temperaturer helt ned til -45°C.</li> <li>• Modstår temperaturchok op til 130°C</li> <li>• Fremragende bestandighed over for alkalisk regn (PH&gt;7).</li> <li>• Mindre bestandig over for olieprodukter. Undgå, at produktet kommer i kontakt med mineralolier, vegetabiliske olier, petroleumsbaserede produkter, varm bitumen og smørefedt.</li> </ul>		
Tekniske specifikationer		Egenskab	Testmetode	Deklareret værdi
		• Tykkelse	EN 1849-2	1,5 mm
		• Vandtæthed	EN 1928	Godkendt
		• Trækstyrke (L/T)	EN 12311-2	≥ 6 N/mm <sup>2</sup>
		• Brudforlængelse (L/T)	EN 12311-2	≥ 300 %
		• Stødfasthed – hårdt underlag	EN 12691 (A)	≥ 200 mm
		• Modstand mod statisk belastning – hårdt underlag	EN 12730 (B)	≥ 20 kg
		• Rivestyrke (L/T)	EN 12310-2	≥ 30 N
		• Dimensionsstabilitet	EN 1107-2	≤ 0,5 %
		• Foldbarhed ved lave temperaturer	EN 495-5	≤ -45°C
		• UV-eksponering	EN 1297	Godkendt
		• Brandklasse	EN 13501-1	E

Bemærk: De seneste opdateringer og yderligere information kan ses på vores hjemmeside eller på adressen [www.firestonebpe.com](http://www.firestonebpe.com)

# Teknisk Datablad

## 6. Emballage / Opbevaring / Holdbarhed

Tykkelse (mm)	Bredde (m)	Længde (m)	Vægt (kg/m <sup>2</sup> )
1,5	3,05 – 4,57	7,62	1,9

**Opbevaring:** Beskyttes mod fysisk beskadigelse. Holdes væk fra antændelseskilder og åben ild.

**Holdbarhed:** Ubegrænset.

DANSK IMPORTØR:



Ljungdahl A/S

Hejrevang 22 | DK-3450 Allerød, Danmark

Tlf: +45 48 14 00 10 | Fax: +45 48 14 02 34

ljungdahl@ljungdahl.dk | www.ljungdahl.dk