

Ljungdahl SABA Primer 4518

Ljungdahl SABA Primer 4518 er en 1-komponent primer til forbehandling af polypropylen.



Anvendelse

- Ljungdahl SABA Primer 4518 anvendes indenfor marine-, transport-, bygnings- og industrisektoren.
- Produktet er særdeles velegnet til af forbehandle overflader af polypropylen.

Påføring, for- og efterbehandling

Overfladen skal altid afrenses med SABA Cleaner 48.

Omryst beholderen grundigt inden anvendelse.

Sørg altid for at lukke beholderen ordentligt efter endt brug.

Kan påføres i temperaturer mellem +5 °C og 30°C.

Egenskaber

- Sikrer fremragende vedhæftning til polypropylen.

Farver og pakning

Basis	1-komponent primer baseret på kloreret gummi.
Emballage	250 ml. dåse.
Farve	Transparant.
Lagerholdbarhed	24 måneder efter produktionsdato ved opbevaring mellem + 5°C og 30 °C i uåbnet emballage.

Rengøring

Værktøj rengøres med Cleaner.

Sikkerhed

Mal-kode: 5-3 (1993).

Sikkerhedsdatablad er tilgængeligt hos Ljungdahl A/S.

Tekniske data

Basis	Kloreret gummi		
Anvendelsestemperatur	°C		+5 til +30
Viskositet v/23°C	mPa.s	EN 12092	ca. 10
Densitet	kg/m ³	EN ISO 2811-2	ca. 870
Tørstofindhold	%		ca. 2,5
Flammepunkt	°C		ca. 25
Åbningstid	min/timer		Varierer i forhold til temperaturen - 15-30 min. .
Rækkeevne	g/m ²		ca. 100
Temperaturbestandighed	°C		-40 til +90

Version: 2014-05-02

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.



Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningssløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.

Ljungdahl A/S · Hejrevang 22 · DK-3450 Allerød · Tlf: +45 48 14 00 10 · Fax: +45 48 14 02 34 · Mail: ljungdahl@ljungdahl.dk