

SABA Primer H 17



SABA Primer H 17 er en 2-komponent primer, som er baseret på epoxy.

Anvendelse

- For at forbedre vedhæftningen til porøse overflader af SABA fugemasser baseret på polysulfid.

Påføring, for- og efterbehandling

Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfri.

Ved fugning af klemskinner, se særskilt montagevejledning.

Kan påføres i temperaturer mellem +5 °C og 30°C.

Egenskaber

- Anvendes til porøse overflader.
- Resistent over for fugt, opløsningsmidler, syrer og baser.
- Opfylder kravene i EN 14188-4.

Farver og pakning

Basis	2-komponent primer baseret på epoxy.
Emballage	Sæt á 500 ml, 900 ml og 4 liter.
Farve	Lys gullig.
Lagerholdbarhed	18 måneder efter produktionsdato ved opbevaring mellem + 5°C og 35 °C i uåbnet emballage.

Rengøring

Sikkerhed

Mal-kode: 3-5 (komponent A), 3-3 (komponent B)

Klassificering: Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

Sikkerhedsdatablad er tilgængeligt hos Ljungdahl A/S.

Tekniske data

Basis		Komponent A: Epoxy Komponent B: Amin
Anvendelsestemperatur	°C	+5 til +30
Viskositet v/23°C	mPa.s EN 12092	Vandig
Densitet v/23°C	kg/m ³	Komponent A: ca. 1.010 Komponent B: ca. 900
Tørstofindhold	%	Komponent A: ca. 45 Komponent B: ca. 30
Flammepunkt	°C	ca. +12
Opløsningsmidler		Blanding af estere og aromatisk forbindelse.
Anvendelsestid	min.	Varierer i forhold til temperaturen - fra 30 min. til 6 timer.
Tørretid	min.	ca. 30
Potlife efter blanding	timer	2 - 3
Rækkeevne	g/m ²	ca. 150
Temperaturbestandighed	°C	-40 til +120

Version: 2014-05-05

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.



Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningsløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.

Ljungdahl A/S · Hejrevang 22 · DK-3450 Allerød · Tlf: +45 48 14 00 10 · Fax: +45 48 14 02 34 · Mail: ljungdahl@ljungdahl.dk