

RubberCover™ EPDM-membran 1,1 mm

1. Beskrivelse

Firestone RubberCover™ EPDM-membranen er en 100 % hærdet etlags-tagmembran fremstillet af syntetisk gummi, ethylenpropylen-diene-terpolymer.

2. Forbehandling

Underlaget skal være rent, glat, tørt og fri for skarpe kanter, løse materialer og fremmedlegemer, olie, fedt og andet, der kan beskadige membranen. Alle huller i underlaget, som er større end 5 mm, skal fyldes grundigt med et godkendt fyldningsmateriale.



3. Inden klæbning

Lad membranen hvile i ca. 30 minutter (udfoldet), inden den klæbes fast på underlaget. Installer RubberCover EPDM-membranen i overensstemmelse med installationsanvisninger og -detaljer.

4. Forbrug

Membranens dimensioner beregnes således, at den dækker underlaget og eventuelle opkanter. Sørg for yderligere materialelængde (150 mm) ved opkanter for at gøre montagen nemmere.

5. Data

Firestone RubberCover EPDM er et gummimateriale med følgende egenskaber:

Fysiske egenskaber			
	<ul style="list-style-type: none"> • Høj strækbarhed og trækstyrke. • Fremragende modstandsdygtighed over for ultraviolet lys og ozon. • Bevarer sin fleksibilitet ved temperaturer helt ned til -45°C. • Modstår varmeknok op til 130°C • Fremragende bestandighed over for alkalisk regn (PH>7) • Mindre bestandig over for olieprodukter. Undgå, at produktet kommer i kontakt med mineralolier, vegetabiliske olier, petroleumsbaserede produkter, varm bitumen og smørefedt. 		
Tekniske specifikationer	Egenskab	Testmetode	Deklareret værdi
	• Tykkelse	EN 1849-2	1,1 mm
	• Vandtæthed	EN 1928	Godkendt
	• Trækstyrke (L/T)	EN 12311-2	≥ 6 N/mm ²
	• Brudforlængelse (L/T)	EN 12311-2	≥ 300 %
	• Stødfasthed – hårdt underlag	EN 12691 (A)	≥ 200 mm
	• Modstand mod statisk belastning – hårdt underlag	EN 12730 (B)	≥ 20 kg
	• Rivestyrke (L/T)	EN 12310-2	≥ 30 N
	• Dimensionsstabilitet	EN 1107-2	≤ 0,5 %
	• Foldbarhed ved lave temperaturer	EN 495-5	≤ -45°C
	• UV-eksponering	EN 1297	Godkendt
	• Brandklasse	EN 13501-1	E

Bemærk: De seneste opdateringer og yderligere information kan ses på vores hjemmeside eller på adressen www.firestonebpe.com

6. Emballage / Opbevaring / Holdbarhed

Tykkelse (mm)	Bredde (m)	Længde (m)	Vægt (kg/m ²)
1,1	3,05 – 4,57 – 6,10	7,62	1,35

Opbevaring: Beskyttes mod fysisk beskadigelse. Holdes væk fra antændelseskilder og åben ild.

Holdbarhed: Ubegrænset.

DANSK IMPORTØR:



Ljungdahl A/S

Hejrevang 22 | DK-3450 Allerød, Danmark Tlf:

+45 48 14 00 10 | Fax: +45 48 14 02 34

ljungdahl@ljungdahl.dk | www.ljungdahl.dk