Ljungdahl

SABA Primer 9002

Primer til porøse overflader for fugemasser og klæbere

- ✓ En-komponent primer klar til brug.
- ✓ Let at påføre med pensel.
- ✓ God til alle porøse materialer.
- ✓ Opfylder EN 14188-4

ANVENDELSE

1-komponent primer anvendes til at forbedre vedhæftningen for fugemasser og klæbere til porøse overflader som f.eks. beton, cement, mursten, marmor og natursten. Også anvendelig til metaller, plastik og overflader med coating og lak.

PÅFØRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING

Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfrit. Afrens evt. overfladerne med Cleaner 48.
SABA Primer 9002 påføres med pensel i et ensartet lag på fuge- eller klæbefladen. Lad primeren tørre og hærde i min. 15 min. og maks. 4 timer inden påføring af fugemasse eller klæber. Overskrides tiden, bør der primes på ny.
Primeren danner en mat transparent hinde på overfladen. Der bør altid udføres en prøve inden en større opgave påbegyndes.

RENGØRING

Værktøj rengøres med Cleaner 48. Hænder rengøres med Ljungdahl Snavs @ og/eller vand og sæbe.

FARVER

Fås i transparant.

TEKNISKE DATA

Basis	Polyacrylat og silan
Anvendelsestemperatur	+5-35°C
Vægtfylde	0,93 g/ml iht. ISO 2811-2
Tørstofindhold	Ca. 11 %
Viskositet v. 23°C	15 mPa.s iht. EN 12092
Tørretid	Ca. 15 min.v.23°C, 50 % RH
Emballage	250 ml 500 ml
MAL-kode	5-3
Forbrug	Ca. 100 g/m²
Holdbarhed	12 mdr. uåbnet v. +5-30°C

Version: 2021-06-30

BEGRÆNSNINGER

Anbefales bedst til porøse overflader. For ikke porøse overflader henvises til SABA Primer 9102.

SIKKERHED & MILJØ

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se seneste sikkerhedsdatablad på www.ljungdahl.dk.

Garanti og ansvar
Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

Ljungdahl A/S
Hejrevang 22, DK-3450 Allerød
T: +45 48 14 00 10
M: ljungdahl@ljungdahl.dk
Se mere på: www.ljungdahl.dk

Version: 2021-06-30