

Ljungdahl

# MS 2002 Soft

## MS baseret fugemasse

- ✓ Professionel, neutral og lugtsvag 1-komponent MS-fugemasse.
- ✓ Fugning af bevægelige samlinger mellem bygningsdele.
- ✓ Høj vejrbestandig mod al slags vejr og UV.
- ✓ God vedhæftning til de fleste overflader, også uden primer.
- ✓ Opfylder ISO 11600 F-25LM og LEED.

### ANVENDELSE

1-komponent, neutral og elastisk MS-fugemasse baseret til fugning af bevægelsesfuger i byggeri såvel inde som ude. Typiske opgaver kunne være fugning omkring vinduer og døre, samt dilatationsfuger i facader.

MS 2002 Soft er blødere i påføringen end MS2002 og har ellers de samme gode egenskaber. Den er særdeles velegnet til fugning i kolde perioder.

God vedhæftning på mange materialer såsom beton, mursten, glas, metaller, træ og mange andre.

MS 2002 Soft er føles bløder under påføringen end MS2002 og bliver mindre hård i kolde perioder.

### PÅFØRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING

Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfrit. Afrens evt. overfladerne med SABA Cleaner 48. Porøse eller sugende underlag kan med fordel primes inden fugning med SABA Primer 9002. Ikke porøse overflader primes med SABA Primer 9102. Glit fugen med Ljungdahl Finisher. MS 2002 kan overmales med de fleste vandbaserede malingstyper efter skindannelse.

Der bør altid udføres en vedhæftningsprøve inden en større opgave påbegyndes.

### RENGØRING

Værktøj rengøres med Ljungdahl Cleaner. Hænder rengøres med Ljungdahl Snavs @ og/eller vand og sæbe.

### FARVER

Fås i Modehvid (9016), Betongrå (7004) og Basaltgrå (7024).

Tal i parentes er nærmeste RAL-farve.

### TEKNISKE DATA

Basis	MS-polymer
Anvendelsestemperatur	+5-35°C
Vægtfylde	1,49 g/ml
Hærdning v. luftens fugtighed	2 mm/døgn v. 23°C/50 % RF
Skindtid	Ca. 20 min. v. 23°C/50 % RF
Fugebredde	5-30 mm
Fugedybde	Bredde/6 mm + 5±2
Fugebevægelse	±25 %
Hårdhed, shore A	30
Temperaturresistens	-40 til +90°C
100 % modul	0,65 N/mm <sup>2</sup> iht. ISO 37
Trækstyrke	1,30 N/mm <sup>2</sup> iht. ISO 37
Brudforlængelse	>500 % iht. ISO 37
Mal-kode	00-1
Emballage	12 x 600 ml
Holdbarhed	18 mdr. uåbnet v. +5-25°C

## BEGRÆNSNINGER

Anbefales ikke til overflader med PE-, PP, teflon, voks, neopren og bitumen. Misfarvning kan forekomme ved påvirkning af kemikalier, høje temperaturer, kraftig UV-stråling eller i meget mørke områder.

Må ikke anvendes hvor fugen er konstant under vand.

## SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se seneste sikkerhedsdatablad på [www.ljungdahl.dk](http://www.ljungdahl.dk).

## Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

## Ljungdahl A/S

Hejrevang 22, DK-3450 Allerød  
T: +45 48 14 00 10

M: [ljungdahl@ljungdahl.dk](mailto:ljungdahl@ljungdahl.dk)

Se mere på: [www.ljungdahl.dk](http://www.ljungdahl.dk)

