

Ljungdahl

Facademembran

EPDM-membran til tætning af facader

- ✓ Professionel membran til facadetætning.
- ✓ Permanent elasticitet, vand- og damptæt.
- ✓ Høj resistens mod UV, temperaturudsving og ozon.
- ✓ Opfylder EN 13984 og EN 14909

ANVENDELSE

Facademembran i EPDM til vand- og damptætning af facade. Typiske anvendelser er tætning mellem bygningselementer som betonvægge, vinduespartier, etageadskillelser, rundt altanplader, ovenlyspartier og mange andre steder. Yderligere har facademembranen god anvendelse til skotrender, sokler og andre steder hvor der er behov for en fleksibel tætning. Facademembranen tåler konstante påvirkninger fra ferskvand, saltvand, klorvand og ekstreme vejrpåvirkninger. Også stor modstandsdygtig mod milde syrer og baser, men undgå olieholdige produkter.

PÅFØRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING

Facademembran monteres med tilhørende lime – Firestones kontaktlime BA-2012, BA-2016 eller Giscosa FS-011 Klæber.

FARVER

Fås i sort.

TEKNISKE DATA

Basis	EPDM-dug
Temperaturresistens	-45 til +130°C
Elasticitet	>300 % iht. EN 12311-2
Vanddampsdiffusionsmodstand (μ)	50.000
Vanddamppermeabilitet (Sd)	50 m
Damptryksmodstand (Z)	284 GPa*s*m ² /kg
Rivemodstand	>10 N iht. EN12310-2
Trækstyrke	>7 MPa iht EN 12311-2
Brandklasse	E iht. EN 13501-1
Vandtæthed (2 kPa)	Bestået iht. EN 1928
Tykkelse	1 mm
Bredde (leveres på mål)	0-1,5 m
Længde	20 m

SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se seneste sikkerhedsdatablad på www.ljungdahl.dk.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

Ljungdahl A/S

Hejrevang 22, DK-3450 Allerød
T: +45 48 14 00 10

M: ljungdahl@ljungdahl.dk
Se mere på: www.ljungdahl.dk