

Ljungdahl

SABA MS Floor

Kemikalieresistent fugemasse til betongulve

- ✓ Professionel, neutral og lugtsvag 1-komponent MS-klæbemasse.
- ✓ Modstandsdygtig imod store mekaniske påvirkninger.
- ✓ Resistent imod svage syrer, salt og mange kemikalier.
- ✓ Opfylder EN 14188-2 class A, EN 15651-4 type PW 25 HM INT-EXT, EMICODE EC1 PLUS og ISEGA.

ANVENDELSE

1-komponent, neutral og elastisk MS-fugemasse til tætning og fugning af samlinger med stor mekanisk påvirkning i betongulve både inde og ude.

Særdeles velegnet til fuger mellem betonelementer, betongulve, gangbroer, værksteder, lagerhaller og lignende.

SABA MS Floor tåler påvirkninger fra vejsalt, svage syrer, og en lang række kemikalier.

Produktet er fødevarer-godkendt iht. ISEGA og opfylder kravene til BREAM.

God vedhæftning på mange materialer såsom beton, mursten, metaller, træ og mange flere.

PÅFØRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING

Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfrit. Afrens evt. overfladerne med SABA Cleaner 48. Porøse eller sugende underlag, som beton, kan med fordel primes inden fugning med SABA Primer 9002. Ikke porøse overflader primes med SABA Primer 9102. Glit fugen med Ljungdahl Finisher.

SABA MS Floor kan overmales med de fleste vandbaserede malingstyper efter skindannelse.

Der bør altid udføres en vedhæftningsprøve inden en større opgave påbegyndes.

RENGØRING

Værktøj rengøres med SABA Cleaner 48. Hænder rengøres med Ljungdahl Snavs @ og/eller vand og sæbe.

FARVER

Fås i Grå (7036) og Sort (9011).

Tal i parentes er nærmeste RAL-farve.

TEKNISKE DATA

Basis	MS-polymer
Anvendelsestemperatur	+5-35°C
Vægtfylde	1,44 g/ml
Hærdning v. luftens fugtighed	3 mm/døgn v. 23°C/50 % RF
Skindtid	Ca. 15 min. v. 23°C/50 % RF
Fugebevægelse	±25 %
Hårdhed, shore A	25
Temperaturresistens	-40 til +90°C
100 % modul	0,4 N/mm ² iht. ISO 8339
Trækstyrke	0,5 N/mm ² iht. ISO 8339
Brudforlængelse	250 % iht. ISO 8339
Mal-kode	00-1
Emballage	15 x 600 ml
Holdbarhed	12 mdr. uåbnet v. +5-25°C

BEGRÆNSNINGER

Anbefales ikke til overflader med PE-, PP, teflon, voks, neopren og bitumen. Misfarvning kan forekomme ved påvirkning af høje temperaturer, kraftig UV-stråling eller i meget mørke områder.

SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se seneste sikkerhedsdatablad på www.ljungdahl.dk.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

Ljungdahl A/S

Hejrevang 22, DK-3450 Allerød
T: +45 48 14 00 10

M: ljungdahl@ljungdahl.dk
Se mere på: www.ljungdahl.dk