

Ljungdahl

Multitack Spejl

Montageklæber til hurtig opsætning af spejle

- ✓ Stærk og neutral montageklæber til opsætning af spejle.
- ✓ Opklæbning på de fleste byggematerialer såsom gipsplader, beton, træ og meget andet.
- ✓ Opfylder kravene til EN 1036-1, EN 1036-2 og EC1-PLUS.

ANVENDELSE

1-komponent silikonebaseret klæbemasse specielt udviklet til opklæbning af spejle. Den er testet og godkendt til spejle af sølvcoatet flatglas iht. EN1036, imod gennemslag og holdbarhed.

Multitack Spejl klæber godt på mange andre byggematerialer såsom beton, gipsplader, træ, hård plastik, metaller og mange flere.

Multitack Spejl er yderligere modstandsdygtig over for UV og vejrpåvirkninger, så den kan anvendes både inde og ude.

PÅFØRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING

Ved opsætning af spejle monteres Multitack Spejl bedst sammen med Sprosetape. Tapen sikrer den korrekte afstand på min. 3 mm mellem bagmur og spejl, så der undgås fugtproblemer bag spejlet.

Multitack Spejl påføres bedst i lodrette streger med den medfølgende trekantsdyse. Den sikrer optimal påføringsmængde og udformning. Stregerne lægges med 10-20 cm afstand med enkelte baner Sprosetape imellem.

Opklæbes spejle uden Sprosetape, bør spejlet understøttes under hærdningen.

Underlaget og spejlet skal være rent, tørt, støv- og fedtfrit. Afrens evt. overfladerne med Ljungdahl Cleaner. Porøse eller sugende underlag kan med fordel primes med Ljungdahl Primer 9002. Ikke porøse overflader som spejlet primes typisk med Ljungdahl Primer 9102.

Der bør altid udføres en vedhæftningsprøve inden en større opgave påbegyndes.

RENGØRING

Værktøj rengøres med Ljungdahl Cleaner. Hænder rengøres med Ljungdahl Snavs @ og/eller vand og sæbe.

FARVER

Fås i transparent.

TEKNISKE DATA

Basis	Polysiloxan
Anvendelsestemperatur	+5-35°C
Vægtfylde	1,03 g/ml
Hærdning v. luftens fugtighed	2 mm/døgn v. 23°C/50 % RF
Forbrug	Ca. 7 m limfuge pr. patron
Skindtid	Ca. 10 min. v. 23°C/50 % RF
Fugebevægelse	±25 %
Temperaturrestens	-40 til +150°C
Hårdhed	Ca. 20 Shore A
100 % modul	0,39 N/mm ² *iht. ISO 37
Trækstyrke	1,50 N/mm ² *iht. ISO 37
Brudforlængelse	>600 % iht. ISO 37
Emballage	12 x 310 ml patron
Holdbarhed	9 mdr. uåbnet v. +5-25°C

BEGRÆNSNINGER

Anbefales ikke på overflader med PE-, PP, teflon, voks, neopren og bitumen. Misfarvning kan forekomme ved påvirkning af kemikalier, høje temperaturer, kraftig UV-stråling eller i meget mørke områder.

Må ikke anvendes til akvarier eller anvendelser, hvor fugen er konstant under vand. Kan ikke anvendes til glazing.

SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se seneste sikkerhedsdatablad på www.ljungdahl.dk.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

Ljungdahl A/S

Hejrevang 22, DK-3450 Allerød
T: +45 48 14 00 10

M: ljungdahl@ljungdahl.dk
Se mere på: www.ljungdahl.dk