

Ljungdahl

OUTFRAME Klæbe- & Forseglingsmasse

MS baseret fuge- og klæbemasse til montage af OUTFRAME

- ✓ Professionel, neutral og lugtsvag 1-komponent MS-klæbemasse med kraftigt tack.
- ✓ Tæt og hurtig montage af OUTFRAME.
- ✓ God vejrbestandighed mod al slags vejr og UV.
- ✓ God vedhæftning til de fleste overflader, også uden primer.
- ✓ Opfylder EMICODE EC1-Plus og LEED.

ANVENDELSE

1-komponent, neutral og elastisk MS-klæbemasse til limning og fugning ved opsætning af OUTFRAME. Produktet har et meget kraftigt tack og er hurtigt hærdende.

Kan også anvendes til opsætning og montage af facadeplader, inddækninger, kantlister og meget andet. Høj resistens imod ferskvand, saltvand, svage syrer, basiske væsker og mange opløsningsmidler. God vedhæftning på mange materialer såsom beton, mursten, glas, kunststof, bly, metaller, træ og mange andre.

PÅFØRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING

Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfrit. Afrens evt. overfladerne med SABA Cleaner 48. Porøse eller sugende underlag kan med fordel primes inden fugning eller limning med SABA Primer 9002. Glit fugen med Ljungdahl Finisher.

Som klæber bør tykkelsen være min. 2 mm for stadig at bibeholde produktets evne til at optage bevægelser og vibrationer fra materialerne omkring.

Produktet kan overmales med de fleste vandbaserede malingstyper efter skindannelse.

Der bør altid udføres en vedhæftningsprøve inden en større opgave påbegyndes.

RENGØRING

Værktøj rengøres med SABA Cleaner 48. Hænder rengøres med Ljungdahl Snavs@ og/eller vand og sæbe.

FARVER

Fås i Grå.

TEKNISKE DATA

Basis	MS-polymer
Anvendelsestemperatur	+5-35°C
Forbrug	Ca. 7 m/600 ml
Vægtfylde	1,47 g/ml
Hærdning v. luftens fugtighed	3 mm/døgn v. 23°C/50 % RF
Skindtid	Ca. 5 min. v. 23°C/50 % RF
Fugebevægelse	±20 %
Hårdhed, shore A	50
Temperaturresistens	-40 til +90°C
100 % modul	1,60 N/mm ² iht. ISO 37
Trækstyrke	3,00 N/mm ² iht. ISO 37
Bæreevne, uhærdet	>125 kg/m ²
Brudforlængelse	500 % iht. ISO 37
Vindlast (F _{kr})	4,71 kN
Emballage	12 x 600 ml
Holdbarhed	12 mdr. uåbnet v. +5-25°C

BEGRÆNSNINGER

Anbefales ikke til overflader med PE-, PP, teflon, voks, neopren og bitumen. Misfarvning kan forekomme ved påvirkning af kemikalier, høje temperaturer, kraftig UV-stråling eller i meget mørke områder.

Må ikke anvendes hvor fugen er konstant under vand.

SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se seneste sikkerhedsdatablad på www.ljungdahl.dk.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

Ljungdahl A/S

Hejrevang 22, DK-3450 Allerød
T: +45 48 14 00 10

M: ljungdahl@ljungdahl.dk
Se mere på: www.ljungdahl.dk